

Физико-механические параметры плит ЛДСП

Параметры	Единицы измерения	Требования ГОСТ 32289-2013	Исследования согласно нормам
Стойкость покрытия к истиранию	обороты	≥65	ГОСТ 27820
Стойкость к пятнообразованию:		Изменения внешнего вида покрытия не допускаются	ГОСТ 27627
Хлоромин Б-Дезинфицирующее средство			
96%-ный спирт этиловый			
10%-ная уксусная кислота			
Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия	МПа	≥0,8	ГОСТ 23234
Покоробленность плит с двусторонним ламинированием	мм	≤1,2	ГОСТ 24053
Эмиссия формальдегида	мг/м ² *ч включительно	3,5	ГОСТ 32155